



Nikkabright FEN H/C

Absorbance Nikkabright FEN H/C 吸収スペクトル(DMF溶液中・50ppm)



波長	$\lambda_{\max}(362.8 \text{ nm})$
吸光度	1.302

Intensity C.I.FB 135 蛍光スペクトル(DMF溶液中・0.8ppm)



波長	$\lambda_{em}(428.0 \text{ nm})$	$\lambda_{em}(410.0 \text{ nm})$	$\lambda_{em}(460.0 \text{ nm})$
強度	115.0	76.1	77.2

λ_{ex}=362.8 nm

350～400 nm(紫外線)に励起領域を持ち、410～460 nm(青色光)に蛍光反射領域を持つ。