


Nikkacure TKG-01 (Lab Scale)

 株式会社日本化学工業所



製品データ

化学構造： フェニルスルフィド系オキシムエステル

外観： 白色粉末

融点： 100-110℃

$\lambda_{\max}$ ： 299.0nm (10ppm in DMF)

吸光度：
(10ppm in DMF) $A_{\lambda_{\max}} \doteq 0.397$

$A_{405} \doteq 0$

$A_{365} \doteq 0$

溶解度

PMA： 30%以上


AN： データなし

※PMA・・・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

AN・・・シクロヘキサノン

製品概要

オキシムエステルタイプの光重合開始剤。外観が
白く、無着色用途に適する。



法規制

日本： 無