



# Nikkafluor OB



波長	$\lambda_{\max}(375.0 \text{ nm})$
吸光度	0.558



波長	$\lambda_{em}(436.0 \text{ nm})$	$\lambda_{em}(410.0 \text{ nm})$	$\lambda_{em}(460.0 \text{ nm})$
強度	39.0	25.3	25.7

$\lambda_{ex}=375.0 \text{ nm}$

350~400 nm(紫外線)に励起領域を持ち、410~460 nm(青色光)に蛍光反射領域を持つ。