



# Nikkafluor OB



| 波長  | $\lambda_{\text{max}}$ (375.0 nm) |
|-----|-----------------------------------|
| 吸光度 | 0.558                             |



| 波長 | $\lambda_{\text{em}}$ (436.0 nm) | $\lambda_{\text{em}}$ (410.0 nm) | $\lambda_{\text{em}}$ (460.0 nm) |
|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 強度 | 56.6                             | 36.5                             | 36.6                             |

$\lambda_{\text{ex}}$ =375.0 nm

350～400 nm(紫外線)に励起領域を持ち、410～460 nm(青色光)に蛍光反射領域を持つ。