



Nikkafluor SC 200



波長	λ_{max} (379.0 nm)
吸光度	0.391



波長	λ_{em} (444.0 nm)	λ_{em} (410.0 nm)	λ_{em} (460.0 nm)
強度	46.1	17.9	28.5

λ_{ex} =379.0 nm

350～400 nm(紫外線)に励起領域を持ち、410～460 nm(青色光)に蛍光反射領域を持つ。