

Direct Paper Blue N5BL

パルプ染色データ

分光測色データ

Lab値 染色濃度	Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	79.39	-6.58	-12.89	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	72.74	-7.16	-17.21	-6.65	-0.58	-4.32
1.00%	3	64.66	-7.58	-21.11	-14.73	-1.00	-8.22
2.00%	4	56.58	-7.19	-23.58	-22.81	-0.61	-10.69
4.00%	5	48.33	-5.88	-24.48	-31.06	0.70	-11.59


使用光源 : D65

使用パルプ : LBKP


染色性データ

染色時間	染色率
5分	86.5%
10分	88.2%
20分	88.7%
30分	88.8%

カラプロット



染色性



物性データ

製品物性 (25°C)

pH	9.6-10.6
比重	1.13 g/mL
粘度	4.9 mPa·S

各堅牢度

耐光	3	級
耐水	2-3	級
耐アルカリ	3-4	級
耐酸	1	級

填料定着率

タルク	淡色	69.7%
	濃色	22.6%
軽カル	淡色	74.6%
	濃色	42.4%

脱色性

酸化剤	1-2	級
還元剤	2-3	級

粘度の温度依存性

